

GRESON POLY HD-1.5

СМАЗКА НА ОСНОВЕ ПОЛИМОЧЕВИНЫ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

GRESON POLY HD-1.5 – высокотемпературная смазка на основе синтетической технологии и загустителя из полимочевины, с длительным сроком службы.

ПРИМЕНЕНИЕ/ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Смазка GRESON POLY HD-1.5 разработана для применения в оборудовании черной металлургии – подшипниках МНЛЗ, прокатных станов при воздействии высоких температур и большого количества воды. Подача смазки в узлы может осуществляться различными способами: закладка непосредственно в подшипник при сборке, через АЦСС, ручное прокачивание.

Диапазон рабочих температур от -20°C до 180°C.

ПРЕИМУЩЕСТВА/ВЫГОДЫ

- ☐ Обеспечивает длительную защиту благодаря высокой термической стабильности и противоизносным свойствам.
- ☐ Обеспечивает защиту от износа при высоких и ударных нагрузках.
- ☐ Обеспечивает защиту от коррозии благодаря эффективным противоокислительным присадкам.
- ☐ Обладает высокой устойчивостью к вымыванию водой.

- ☐ Длительный срок службы смазки обеспечивает экономичный расход.
- ☐ Высокие антиокислительные свойства обеспечивают длительный срок службы смазки.

ХРАНЕНИЕ

Защищать от прямых солнечных лучей и дождя. Хранить в оригинальных закрытых бочках и в крытых помещениях. Температура хранения должна быть в диапазоне от +5 до +40 °C

ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Этот продукт не представляет угрозу для здоровья или безопасности при правильном использовании в описанном применении. Нельзя допускать, чтобы использованный или отработанный продукт загрязнял почву или воду. Искользованный или отработанный продукт должен быть утилизирован в соответствии с местными правилами. Для получения дополнительных указаний по здоровью и безопасности продукции обратитесь к соответствующему Паспорту безопасности материала.

ТЕХНИЧЕНСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ	СТАНДАРТ
NLGI Класс	1.5	-
Цвет	Коричневый	-
Тип загустителя	Полимочевина	-
Вязкость базового масла (40°C, cSt)	460	ASTM D 445
Пенетрация, (25°C, 60 strokes)	290-315	ASTM D 217
Температура каплепадения (°C, min)	250	ASTM D 566
Нагрузка сваривания ЧШМ (kg, min)	250	ASTM D 2266
Тест на коррозию	Выдерживает	ASTM D 1743
Диапазон рабочих температур (°C)	(-20) – (180)	-
DIN Классификация	KP 1.5 R-20	DIN 51825

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями и спецификациями компании.

BELGiN MADENİ YAĞLAR TİC. ve SAN. A.Ş. Gebze OSB Mah. İhsan Dede Cad.
 No: 125/1, 41400 Gebze, Kocaeli, Turkey
 ООО «Интеграция» - официальный дистрибьютор
www.belgin-ural.ru